

Предприятие сертифицировано на поставку
продукции по Евро нормам:
DIN EN 10219-1,2 (со знаком СЕ)
DIN EN 10305-3,5


ООО "ПО "НВТЗ"

404130, Волгоградская обл, Волжский г, Metallurgov пр-кт, дом № 6А,
помещение 1, офис 311

Грузополучатель

ООО "РУСКОН-С"

Договор № 049RU_P_2022 от 27.05.22 Заказ № 39557 от 06.02.23



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3 592

Трубы стальные электросварные профильные

НТД: ГОСТ 8645-68, 13663-86; Группа В

Род упаковки : 6

Дата выписки сертификата 09.02.23

А/машина № СКАНИЯ О 316 КЕ 58

Номер партии	Номер плавки	Тип проката	Марка стали	Сорт	Размеры, мм			Вес, тн	Метраж, м
					Наруж. размер	Толщина стенки	Длина		
3692	227242	г/к	Ст2пс	1	40x20	2,00	6 000	2,999	1 764,00
3695	227242	г/к	Ст2пс	1	40x20	2,00	6 000	2,999	1 764,00
3713	227183	г/к	Ст2пс	1	40x20	2,00	6 000	2,999	1 764,00
3711	227183	г/к	Ст2пс	1	40x20	2,00	6 000	2,999	1 764,00
3569	125584	г/к	Ст2пс	1	40x20	1,50	6 000	2,311	1 764,00
3541	325333	г/к	Ст2пс	1	40x20	1,50	6 000	2,311	1 764,00
Итого:								16,618	10 584,00

Разгрузку вагона рекомендуется производить по пакетно

Труба Номера пакетов

40x20 34188 34191 34210 34208 34055 34027

Номер партии	Номер плавки	Химический состав % x 100																Технологич. испытания		
		C % x 100	Si % x 100	Mn % x 100	S % x 100	P % x 100	Cr % x 100	Ni % x 100	Cu % x 100	As % x 100	N % x 100	Al % x 100	Mo % x 100	V % x 100	Ti % x 100	B % x 100	Sn % x 100	загиб	раздача	сплющ
3692	227242	8,00	2,00	18,00	1,20	1,30	2,00	1,00	1,00	0,13	0,40	3,00	0,20	0,20	0,20	0,03	0,12			
3695	227242	8,00	2,00	18,00	1,20	1,30	2,00	1,00	1,00	0,13	0,40	3,00	0,20	0,20	0,20	0,03	0,12			
3713	227183	8,00	3,00	19,00	0,80	1,50	2,00	1,00	1,00	0,11	0,40	4,00	0,30	0,30	0,20	0,03	0,10			
3711	227183	8,00	3,00	19,00	0,80	1,50	2,00	1,00	1,00	0,11	0,40	4,00	0,30	0,30	0,20	0,03	0,10			
3569	125584	7,00	2,00	17,00	0,90	0,90	2,00	1,00	1,00	0,14	0,40	4,00	0,20	0,20	0,20	0,03	0,14			
3541	325333	6,00	4,00	17,00	0,50	1,30	3,00	1,00	2,00	0,13	0,50	4,00	0,20	0,20	0,30	0,03	0,17			

Номер партии	Номер плавки	Механические свойства		
		Времен. сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %
3692	227242	420		37
3695	227242	420		37
3713	227183	414		35
3711	227183	414		35
3569	125584	403		37
3541	325333	406		41

Неразрушающий контроль:

100%

Трубы подвергнуты сплошному контролю качества сварного шва физическим методом без разрушения.

Справки по телефону (8842) 20-20-02 доб. 333 Выборочное испытание по ГОСТ.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер и дату сертификата.

Для проверки подлинности сертификата обращайтесь на электронную почту ponvtz@ponvtz.ru



Без права перепродажи на экспорт.

Сертификат готовил

КОПИЯ
ВЕРНА